

品番	組織	オープニング μm	開口率 %	密度 /inch	線径 μm	紗厚 μm	製品幅		
							cm inch	94 37	122 48
PE 5目	PW	4413	75	5 × 5	667	1200			
PE 8目	PW	3083	72	7 × 7	546	930	●	●	
PE 12目	PW	1994	62	10 × 10	546	980	●		
PE 14目	PW	1571	55	12 × 12	546	1000	●	●	
PE 18目	PW	1242	61	16 × 16	346	660	●	●	
PE 24目	PW	924	53	20 × 20	346	680	●	●	
PE 30目	PW	761	52	25 × 23	299	610	●	●	
PE 40目	PW	527	47	34 × 32	244	500	●	●	
PE 50目	PW	376	37	42 × 40	244	530	●	●	
PE 60目	PW	351	45	50 × 47	173	360	●	●	
PE 70目	PW	292	44	59 × 56	150	360	●	●	
PE 80目	PW	276	48	67 × 61	122	250	●	●	
PE 100目	PW	230	43	83 × 64	122	260	●	●	
PE 120目	PW	178	35	96 × 76	122	260	●	●	
PE 150目	PW	145	39	120 × 102	86	180	●	●	
PE 180目	PW	129	36	144 × 100	86	190	●	●	
PE 200目	PW	123	35	156 × 100	86	190	●	●	

■ 製品幅 (生産対応状況)

● = 通常生産品 (実績に基づいて生産しておりますが、将来の供給体制を保证するものではありません。)

空欄 = 受注生産品 (品番によっては在庫がある場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。)

■ オープニング・オープニングエリアはメッシュ数・線径に基づく計算値となっております。

■ 組織はPW=平織、TW=綾織を表しております。

■ 本規格は規格値であり、保証値ではありません。

■ 本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。