

品番	組織	線径	オープニング	開口率	紗厚	インク容積	製品幅			
							cm	115	135	160
		μm	μm	%	μm	cm ³ /m ²	inch	45	53	63
100/250-34	PW	34	68	44	51	22				●
110/280-30	PW	30	61	45	45	20				●
120/300-30	PW	30	55	42	45	19				●
120/300-34	PW	34	51	36	51	18				●
130/330-30	PW	30	47	37	45	17				●
140/350-27	PW	27	46	40	40	16				●
140/350-30	PW	30	43	35	45	16				●
150/380-27	PW	27	40	36	40	14				●
165/420-27	PW	27	33	30	40	12				

■ 製品幅 (生産対応状況)

● = 通常生産品 (実績に基づいて生産しておりますが、将来の供給体制を保障するものではありません。)

空欄 = 受注生産品 (品番によっては在庫がある場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。)

■ オープニング・オープニングエリア・インク容積はメッシュ数・線径に基づく計算値となっております。

■ 組織はPW=平織、TW=綾織を表しております。

■ 本規格は規格値であり、保証値ではありません。

■ 本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。